

میانگین نرخ مصرف	نقشه	اندازه دانه	تامین کننده های مورد تایید	آنالیز	وزن	محل مصرف		
0.32	دارد	0 - 5 mm	آئور صنعت-آئرا صنعت-پاترون-مهر آریان فارس-	Al2O3 > 92% SiO2 < 1.5% Fe2O3 < 1% CaO < 2%	2500	دلتا	سقف	بدنه
0.22			نسوز ایران-مهر آریان فارس-نسوز پارس-فرآورده های دیر گداز ایران	MgO > 95% Fe2O3 Max 0.8 CaO Max 1%	4.7	NF1-64		
0.43			نسوز ایران-مهر آریان فارس-نسوز پارس-فرآورده های دیر گداز ایران	MgO Min 97% Fe2O3 Max 0.5% CaO Max 1.2% C Fixed Min 10%	15.8	آجر 35.2		
0.08			نسوز ایران-مهر آریان فارس-نسوز پارس-فرآورده های دیر گداز ایران	MgO Min 97% Fe2O3 Max 0.5% CaO Max 1.2% C Fixed Min 10%	15	آجر 35.20		
0.35			نسوز ایران-مهر آریان فارس-نسوز پارس-فرآورده های دیر گداز ایران	MgO Min 97% Fe2O3 Max 0.5% CaO Max 1.2% C Fixed Min 10%	15.9	آجر 35.40		
0.14			نسوز ایران-مهر آریان فارس-نسوز پارس-فرآورده های دیر گداز ایران	MgO Min 97% Fe2O3 Max 0.5% CaO Max 1.2% C Fixed Min 10%	15.8	آجر 35.80		
0.32			نسوز ایران-مهر آریان فارس-نسوز پارس-فرآورده های دیر گداز ایران	MgO Min 97% Fe2O3 Max 0.5% CaO Max 1.2% C Fixed Min 10%	20.9	آجر 45.0		
0.4			نسوز ایران-مهر آریان فارس-نسوز پارس-فرآورده های دیر گداز ایران	MgO Min 97% Fe2O3 Max 0.5% CaO Max 1.2% C Fixed Min 10%	20.7	آجر 45.40		
0.01			نسوز ایران-مهر آریان فارس-نسوز پارس-فرآورده های دیر گداز ایران	MgO > 97% SiO2 0.5% - 1% Fe2O3 0.5% - 1% CaO 1.5% - 2% Al2O3 0.1%	77.1	End Brick		
0.04			نسوز ایران-مهر آریان فارس-نسوز پارس-فرآورده های دیر گداز ایران	MgO > 97% SiO2 0.5% - 1% Fe2O3 0.5% - 1% CaO 1.5% - 2% Al2O3 0.1%	83.3	Block EBT(NF-55)		
0.03			نسوز ایران-مهر آریان فارس-نسوز پارس-فرآورده های دیر گداز ایران	MgO > 97% SiO2 0.5% - 1% Fe2O3 0.5% - 1% CaO 1.5% - 2% Al2O3 0.1%	41.1	Tube EBT		
0.01		Max 0.4 mm	نسوز پارس	Al2O3 35% - 40% SiO2 55% - 60%	1	ملات شاموت		
0.55		0.2 - 0.3 mm	نسوز کشور-مهر آریان فارس-مهر گداز-توکا	MgO 93% SiO2 2% CaO 1.5% Fe2O3 1.5%	1	جرم میکس	کف	
1.4		0 - 5 mm	نسوز کشور-مهر گداز	MgO 70% - 75% SiO2 1% Fe2O3 3% - 4% CaO 20% - 23% Al2O3 < 1%	1	جرم سرد منیزی		
1.5		0 - 5 mm	نسوز آذر-نسوز کشور-مهر گداز	MgO > 75% SiO2 1% - 1.5% Fe2O3 5% - 7% CaO 20% - 22% Al2O3 0.5%	1	جرم گرم		
0.9		0 - 3 mm	مهر گداز-نسوز کشور-تجارت نسوز سپاهان	MgO 85% SiO2 7% - 9% Fe2O3 2.5% - 3.5% CaO 2% - 3% Al2O3 1% - 1.5%	1	گابینگ		
1.7		3 - 8 mm	تجارت نسوز سپاهان-	MgO 50% SiO2 39% Fe2O3 8% - 10% CaO < 1% Al2O3 0.5% - 1%	1	ماسه الوین		

0.05			آتور صنعت-آترا صنعت-پاترون-مهر آریان فارس-	Al2O3 > 92% SiO2 < 1.5% Fe2O3 < 1% CaO < 2%	500	دلتا	سقف
-				Al2O3 47% - 50% SiO2 45% - 50%		سرامیک پیپر	پاتیل بدنه
0.32			نسوز پارس- نسوز ایران	MgO 55% - 60% SiO2 15% - 20% Fe2O3 < 4%	4.7	1Q5	
0.29			مهرگداز-مهر آریان فارس	MgO 50% CaO 48% Fe2O3 0.2% SiO2 0.2% C Fixed 10%	14	4P0	
1.05			مهرگداز-مهر آریان فارس	MgO 50% CaO 48% Fe2O3 0.2% SiO2 0.2% C Fixed 10%	14	4P18	
0.17			مهرگداز-مهر آریان فارس	MgO 50% CaO 48% Fe2O3 0.2% SiO2 0.2% C Fixed 10%	14.1	4P22	
0.08			پالار صنعت- پاترون-نسوز فرداد	Al2O3>92% SiO2 0.5% Fe2O30.1% Cao2% Mgo 4-6%	107.5	بلوک ذوب	
0.09			پالار صنعت-پاترون	Al2O3<90% SiO2 0.1% Fe2O3 0.1% Cao 2%	110.7	بلوک پروس پلاگ	
-		Max 0.4 mm	نسوز پارس	Al2O3 35-40% sio2 55-60%	1	ملات شاموت	
-		0.2 - 0.3 mm	نسوز کشور-مهر آریان فارس-مهر گداز-خوکا	Mgo93% sio2 2% cao1.5% Fe2O3 1.5%	1	جرم میکس	
0.15		0 - 5 mm	نسوز کشور-مهر گداز	Mgo 70-75% sio2<1% Fe2O3 20% Cao 20-23% Al2O3 < 1%	1	جرم منیزیتی	
0.4		0 - 6 mm	پالار صنعت-توکا-نسوز خوزستان	Al2O3 70% SiO2 21% Fe2O3 1-7% Cao 6% TiO2 2%	1	جرم 70	
0.05		Max 0.4 mm	پاترون	Al2O3 > 90% Cr2O3 3-5%	1	ملات سبز	
0.21		0 - 1 mm	کازار-آترا صنعت-RHI- تجارت نسوز سپاهان	Cr2O3 31-33% SiO2 30% Fe2O3 20% Al2O3 10% Mgo 6-7%	1	ماسه مجرا	
-			پاترون			دریچه اسلاید گیت	
-			پاترون	Fe 85.1% C 0.197% Cr 12% Mo 0.741 Mn 0.50%		واشر فنر بشقابی	
0.06			پاترون-پالار صنعت	Al2O3 82-85% carbon fixed 8-9%	5.9	نازل داخلی	
0.05			پاترون-پالار صنعت	Al2O3 82-85% carbon fixed 8-9%	4.6	نازل خارجی	
0.14			پاترون-پالار صنعت	Al2O3 90% carbon fixed 5%	6.2	صفحه اسلاید گیت	

0.03			پاترون-پالار صنعت	Al2o3>90% Sio2 0.1% Fe2o3 0.1% Na2o <0.4 Mgo 4-6%	16.3	نازل پروس پلاگ		
0.17		0 - 6 mm	توکاحسوز خوزستان-مهر گداز-پالار صنعت	Al2o3 80% Sio2 10% Fe2o3 1-7% Cao 6% Tio2 2%	1	جرم 80	بدنه	ظروف اضطرا ری
0.3		0 - 1 mm	نسوز کشور-آذر-شید-تجارت نسوز سیاهان		1	روکش پلاستر اضطرا ری		
-				Al2O3 47% - 50% SiO2 45% - 50%		سرامیک پیپر	بدنه	تان دیش
0.8		0 - 6 mm	نسوز خوزستان-پالار صنعت-توکا-مهر آریان فارس-پاترون	Al2o3 85% Sio2 6% Fe2o3 1-7% Cao 6% Tio2 2%	1	جرم 85		
0.16		0 - 6 mm	نسوز خوزستان-پالار صنعت-توکا-مهر آریان فارس-پاترون	Al2o3 80% Sio2 10% Fe2o3 1-7% Cao 6% Tio2 2%	1	جرم 80		
2.7		0 - 1 mm	نسوز کشور-توکا-آذر شید-نسوز پارس-مهر آریان فارس	Mgo>90% Sio2 Max5% Fe2o3<2% Cao< 2% Al2o3 < 3%	1	روکش تاندیش		
0.015			مهر گداز-تامین گر صنعت کوشه-RHI	Zro2 > 95% Mgo 2-3% Sio2 max 5% Fe2o3< 1%	2.4	نازل 14.5	کف	
0.015			مهر گداز-تامین گر صنعت کوشه-RHI	Zro2 > 95% Mgo 2-3% Sio2 max 5% Fe2o3< 1%	2.6	نازل 15		
0.005			مهر گداز-تامین گر صنعت کوشه-RHI	Zro2 > 95% Mgo 2-3% Sio2 max 5% Fe2o3< 1%	2.7	نازل 15.5		
0.2			آتور صنعت-آترا صنعت-پالار صنعت	Al2o3 92% Sio2 1-2% Fe2o3 < 1%	130	سنگ ضربه گیر		
-		0.2 - 0.3 mm	نسوز کشور-مهر آریان فارس-مهر گداز-توکا	MgO 93% SiO2 2% CaO 1.5% Fe2O3 1.5%	1	جرم میکس		
0.02		0 - 1 mm	مهر آیان فارس-مهر گداز	MgO 78-80% Sio2 10-12% Fe2o3 1-2%	1	جرم خشک کوبیدنی		